

SUPRA BAND


Zweiseitig klebendes Universalbutylband mit hoher Klebkraft

Profil aus speziellem Butylgemisch




UNVERGLEICHLICH

Beständig gegen Wasser und Luft, gewährleistet Haftung auch auf nassen Trägermaterialien und bei niedrigen Temperaturen



ELASTISCH

Geeignet zum Abdichten von Holz-Holz-Fugen (gleicht die natürlichen Materialbewegungen aus)



TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Alterungsbeständigkeit | - | lange Lebensdauer |
| Probe tack | ASTM D 2979 | > 5 N |
| Schälfestigkeit bei 90° | ASTM D 1000 | > 75 N |
| Temperaturbeständigkeit | - | -30 / +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur | - | -5 / +40 °C |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | - | entspricht |
| Lagerungstemperatur | - | +5 / +25 °C |
| Lösungsmittel | - | NEIN |
| VOC-Emissionen | - | < 0,02 % (Klasse A+) |

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| Art.-Nr. | alte Art.-Nr. | s [mm] | B [mm] | L [m] | Stk./Konf. |
|----------------|---------------|--------|--------|-------|------------|
| SUPRA6 | D63627 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| SUPRA10 | D63628 | 4 | 10 | 6 | 22 |

ZUSAMMENSETZUNG

Klebstoff: Butylgummi